

# MV<sup>®</sup> VEVIVE

## PRODUKTDATABLAD

MV<sup>®</sup> Vevive er effektiv til fjernelse af mug og skimmelpletter, samt atmosfærisk pletdannelse på murværk.

MV<sup>®</sup> Vevive kan bruges både inden- og udendørs.

30-70 bar med en vandstrømningshastighed på 22-30 liter/minut samt en 15-45° viftedyse.

Brug regulerbart udstyr til at reducere vandstrømningshastighed og afvaskningstryk ved sarte overflader.

### FORBEREDELSE

Afdæk alle overflade der ikke skal afrensnes, herunder også planter. Vær opmærksom på stænk, dampe og vinddrift. Såfremt et område ikke kan afdækkes, skal området testes med produktet.

Vær særligt opmærksom på metaller - især zink, som kan beskadiges ved påførelse af MV<sup>®</sup> Mangankontrol. Afvask straks materialer, som ikke er målet for rensning, med rigelige mængder vand.

### Overflade- og lufttemperaturer

Den optimale luft- og overfladetemperatur er 10 °C eller derover ved afrensning med MV<sup>®</sup> Vevive.

### Udstyr

MV<sup>®</sup> Vevive påføres med lavtrykssprøjte (max 3,5 bar) eller en børste. Afrensning udføres med hedtvandsanlæg påsat en højtryksrenser, der genererer



### MV<sup>®</sup> VEVIVE

- Klar let ravgul væske
- Lugtsvag
- pH værdi 5,5-6,5
- Frysepunkt 0 °C
- Holdbarhed 3 år i tætluget uåbnet beholder
- Fås i 5 liters dunke

## TEST PRODUKTET

### TEST PRODUKTET FØR ANVENDELSE

Læs etiketten og sikkerhedsdatabladet før brug.

Test **ALTID** et mindre område (min. 1x1 meter) af hver overflade for at bekræfte egnethed og ønsket resultat før den generelle påføring. Test hver enkelt type murværk. Test efter samme fremgangsmetode, som beskrevet under punktet "påføring".

Lad testområdet tørre i 3-7 dage før inspektion og godkendelse. Lad testpanelet være tilgængeligt for sammenligning gennem hele rensningsprojektet.

## ANVENDELSE

### Forbrug

MV® Vevive skal fortyndes 1:10.

Det anbefales at der behandles efter behov, for at forebygge begroninger på murværket.

### Påføringsanvisninger

1. Påfør MV® Vevive på murværksoverfladen med foreskrevet udstyr.
2. Lad MV® Vevive blive på overfladen i 7-14 dage, baseret på den tidligere udførte test.
3. Afvask overfladen grundigt med hedtvand nedefra og op. Herefter vaskes murværket en ekstra gang oppefra og ned. Anvend foreskrevet udstyr.

**BEMÆRK:** Lad ikke MV® Vevive komme i nærheden af andre beplantninger.

En vandstrømningshastighed på mindre end 22 liter/minut kan mindske effektiviteten af rensningen og bidrage til uensartede rensningsresultater. Afvaskningstryk på over 70 bar og viftedyser på mindre end 15° kan medføre uoprettelige skader på sart murværk.

## RENGØRING

Rengør værktøj og udstyr med rent vand.

## OPBEVARING OG HOLDBARHED

Opbevares køligt og tørt. Luk altid beholderen helt tæt efter brug. Må ikke ændres eller blandes med andre kemikalier. Holdbarhed 3 år, dette forudsætter at produktet er uåbnet. Opbevares ved 7-38 °C.

